

## TEMACRYL AR 50

### PRODUKTTYP

Fysikaliskt torkande, klorfri, halvblank akrylattäckfärg.

### PRODUKTEGENSKAPER OCH ANVÄNDNINGSMÅL

- ◆ Täckfärg för korrosionsskyddssystem för stål- och gjutjärnsytor, god glans- och kulörbeständighet.
- ◆ Kan appliceras vid låga temperaturer.
- ◆ Rekommenderas för ytor utsatta för marin- eller industriklimate och måttlig kemisk påfrestning t.ex. broar, kranar, transportörer, hamnutrustning och utvändiga ytor på cisterner.
- ◆ Tål 80 °C torr värme.

### TEKNISKA DATA

Volymtorrhalt 40 ± 2 volym- %. (ISO 3233)  
Vikttorrhalt 55 ± 2 vikt-%.  
Densitet 1,1 - 1,3 kg/l beroende på kulör.  
Produktkod 198 - s.

### Skiktjocklekar och teoretisk sträckförmåga

	Filmtjocklek		Teoretisk sträckförmåga
	våt	torr	
appliceringsintervall	100 - 175 µm	40 - 70 µm	10,0 - 5,7 m <sup>2</sup> /l
normal	125 µm	50 µm	8,0 m <sup>2</sup> /l

Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.

### Torktider

Filmtjocklek 50 µm	+ 10 °C	+ 23 °C	+ 35 °C
Dammtorr	1½ h	1 h	½ h
Klibbfri	4 h	3 h	1 h
Övermålningsbar	5 h	4 h	3 h

Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen. Vid upprepade övermålningar förlängs torkningstiderna.

### Förtunning Rengöring av arbetsredskap Glans Kulörer

Förtunning 1006 eller 1053.  
Förtunning 1006 eller 1053.

Halvblank.  
RAL, NCS, SSG, BS och TVT kulörer. TEMASPEED nyansering.

# TEMACRYL AR 50

## BRUKSANVISNING

<b>Förbehandling</b>	<u>Grundmålade ytor:</u> Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionsvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
<b>Grundmålning</b>	TEMANYL MS PRIMER, TEMASIL 90, TEMAZINC 77 and 99.
<b>Täckfärg</b>	TEMACRYL AR 50.
<b>Appliceringsförhållanden</b>	Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga - 10 °C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 85 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över dagpunkten.
<b>Applicering</b>	Sprutmålning, roller eller penselstrykning. Blanda färgen noggrant före applicering. Beroende på appliceringsteknik kan färgen förtunnas 0 - 10 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,013" - 0,019", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
<b>VOC</b>	Mängden flyktiga organiska komponenter 530 ± 20 g/l färg.
<b>SKYDDSFÖRESKRIFTER</b>	Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Coatings AB.  <b>Enbart för yrkesbruk.</b>