

Produktinformasjon



Erstatter: 25.01.2006

Dato: 06.09.2007



Casco Proff Extra

3444

Beskrivelse

Dispersjonsbasert våt- og heftlim til gulv- og veggmaterialer.

Bruksområde

Brukes innendørs i både tørre og våte rom til liming på gulv og vegg av homogen vinyl samt vinyl med bakside og over 0,6 mm vinylsjikt. Kan brukes på både sugende og ikke sugende underlag. Er også velegnet til liming av tepper og gummibelegg med tykkelse på opptil 4 mm på sugende underlag

Produktegenskaper

- Inneholder ingen organiske løsningsmidler eller myknere.
- Er helt fri for APEO (Alkylhenoethoxylat)
- Hurtig og sterkt "hugg"
- Lett å påføre både med sparkel og rulle

TEKNISKE DATA

Basis	Acryl-, ethylen- og vinylacetat-copolymer dispersjon
Løsningsmiddel	Vann
Tørrestoffinnhold	Ca. 72 %
Egenvekt	Ca. 1 260 kg/m ³
Farge	Lys beige
Tørketid	Full styrke etter 1-2 uker. Tåler alminnelig belastning umiddelbart etter montering.
Åpentid	Våtliming: 0-20 min. Heftliming: 20-60 min.
Optimale forhold	+18°C - + 22°C og ca. 65 % RF
Temperaturbestandighet	-30°C - +70°C
Lagring	1 år frostfritt
Emballasje	5 og 10 liter
Supplerende produkter	Casco Limsparkel 6108, 6109, 6118 og 6121

Informasjonen er basert på laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring. Opplysningene er gitt for å hjelpe den aktuelle bruker å finne den optimale arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale påvirkninger.

Vi kan kun ta ansvar for kvaliteten på våre produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale testing og kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Coatings AS
Casco
Postboks 565 1411 Kolbotn
Kundeservice 66 81 94 00
Downloaded via www.casco.no

BRUKSANVISNING

- Fuktforhold** Maks. Restbyggefukt i underlaget 85 % RF. Varmegulv 75 % RF.
- Forbehandling** Underlaget skal være rent, tørt og plant, dvs. avrettet til +/- 2 mm målt med en 2 m rettholt. Temperaturen i lokalet skal i henhold til NS 3420 være min. + 18°C og luftfuktigheten max. 85 % RF. Er luftfuktigheten for høy, kan den senkes ved oppvarming og ventilasjon
- Påføring** Tannet sparkel og malerulle
- Limmengde** Vinyl 4-6 m²/liter
Tepper 3,5-5 m²/liter
Gummi 3,5m²/liter
- Montering** På sugende underlag monteres belegget etter en kort ventetid og innen 20 min., slik at det oppnås full oversmitting til beleggets bakside. Belegget strykes godt fast i limet, så alle luftpløser forsvinner. Etter ca. 1 time etterstrykes/valses belegget. På tette underlag monteres belegget i det våte limet og strykes godt fast. Legg belegget ned og stryk godt fast. Er lufting ikke mulig, vent da ca. 20 min., innen belegget monteres. Kontroller at limet gir oversmitting til beleggets bakside. **Forutsetninger monterings-/ventetid avhenger av aktuell temperatur og luftfuktighet. De ovennevnte tider er opplyst på bakgrunn av laboratorieprøver ved + 23°C og 55 % RF. Derfor skal de opplyste tider kun oppfattes som veileende.**
- Rengjøring** God renslighet bør overholdes. Unngå hud- og øyekontakt. Lim på huden fjernes med såpe og vann eller evt. et håndrensemiddel. Verktøy rengjøres med vann, før limet er tørket. Tørket lim fjernes med Aceton, Casco Limvask 2518, Casco Tusjfjerner 4681 eller lignende.

HELSE OG MILJØ

- Brannfare: Ingen
Helsefare: Produktet er vurdert ikke merkepliktig
Se også våre **HMS-datablad**

Informasjonen er basert på laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring. Opplysningene er gitt for å hjelpe den aktuelle bruker å finne den optimale arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale påvirkninger.

Vi kan kun ta ansvar for kvaliteten på våre produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale testing og kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Coatings AS
Casco
Postboks 565 1411 Kolbotn
Kundeservice 66 81 94 00
Downloaded via www.casco.no