



GENERELL INFORMATION

Typ av produkt	2-komp. Syrahärdande Pigmenterat Primer
Användningsområde	Möbler / Invändiga snickerier
Ytterligare information	Produkten innehåller mindre än 1% aromatiska lösningsmedel baserad på sprutfärdig blandning. Då möbler och inredningar skall användas i fuktig miljö, var vänlig kontakta våra tekniker för rådgivning angående produktval. Produkten är tixotropisk med bra häng, vilket också gör den lämpad för applicering av kanter och profiler.
Lämplig Top Coat	Proff, Träff
Alternativa produktnummer	54112

SPECIFIC INFORMATION

Syrahärdande Produkter Produkten uppfyller kraven enligt E1-nivån avseende formaldehydspaltning. Detta innebär att produkten använd med enligt oss rekommenderade förhållande ger en formaldehyd spaltning under 0,124 mg/m³ luft (testad enligt EN 717-1). Eftersom ett antal faktorer, som kvalitén på underlaget, torkförhållande, filmtjocklek etc. påverkar halten formaldehyd som spaltas, måste slutprodukten testas i varje enskilt fall så att den aktuella emissionsnivån kan verifieras.

PRODUKTEGENSKAPER

Bindemedel	Alkyd / Amino bindemedel
Torrhalt	Ca. 77 % (vikt)
Leveransviskositet	Ca. 2600-2800 mPas Brookfield LV # 4/60 @ 23 °C
Densitet	Ca. 1,36 kg/l
Härdare	7200-003001
Förtunning	6500-004001, 6500-002001
Lagringstid	12 månader i oöppnad original förpackning. När hållbarhetstiden gått ut kontakta våra tekniker för värdering om produkten går att använda.
Lagringsförhållande	Mellan 15 och 25 °C under rena och torra förhållanden.

APPLICERING

Metoder	Sprutning / Ridåmaskin
Blandningsföreskrifter	Lack:Härdare 10:1-1,5 volymsdelar
Appliceringsviskositet	Konventionell sprutning 22-28 sec DIN kopp 4 @ 23 °C Högtrykssprutning 30-45 sec DIN kopp 4 @ 23 °C



Sprut automat: 15-20 sec DIN kopp 4 @ 23 °C
 Ridåmaskin 25-35 sec DIN kopp 4 @ 23 °C
 Valet av förtunning beror på applicerings- och torkförhållande.

Appliceringsmängd	Ca. 120 g/m ² våt film
Potlife	Ca. 24-48 timmar @ 23 °C
Rengöring	Tvätt thinner eller 6500-008001
Tomemballage	Deponeras enligt lokala föreskrifter.
Anmärkningar	Potlife beror på härdarmängd.

TORKFÖRHÅLLANDE

Termisk Tork	Temperatur (°C)	20	40	60
	Tid till (min)			
	Slipbar	120	60	20
	Staplingsbar	720	120	25

Skall torkas vid lägst 18°C. De angivna torktider gäller under förutsättning att luftväxlingen är så anpassad, att lösningsmedlen successivt bortföres, så att dessa inte hindrar härdningen.

IR Tork	IRM	
	Tid till (sek.)	
	Slipbar	120-150
	Staplingsbar	120-150

Ytterliggare torkinformation Torkningen beror på olika förhållande såsom appliceringsmetod, applicerad mängd, tid etc. Kontakta våra tekniker för ytterliggare information rörande torkförhållanden.

FILMEGENSKAPER

Kulör White, mat

HÄLSA, SÄKERHET & MILJÖ

HSE Information Se Säkerhetsdatablad för ytterliggare information.

DISCLAIMER

Endast för industriellt bruk. Den tekniska information och de användningsförslag som lämnas i detta datablad baseras på AkzoNobels



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today

forskning och erfarenhet och kan enligt AkzoNobels bedömning anses tillförlitlig men AkzoNobel lämnar ingen garanti vad avser denna information och dessa förslag. Bl a av den anledningen att AkzoNobel inte har någon kontroll över hur produkterna transporteras, lagras, hanteras, används och appliceras är det kundens ansvar att själv avgöra om produkten är lämpad för avsett ändamål. Detta datablad ersätter tidigare versioner. AkzoNobels allmänna försäljningsvillkor gäller alltid om inte AkzoNobel i ett speciellt fall och skriftligen gått med på annat.