

TEMALAC AB 70

PRODUKTTYP Blank enkomponent alkydtäckfärg.

PRODUKTEGENSKAPER OCH ANVÄNDNINGSGRÄNSOMRÅDE

- ◆ Blank täckfärg för alkydsystem på metallytor inom- och utomhus.
- ◆ God glans- och kulörbeständighet, även i industriklimat.
- ◆ Kan appliceras också med pensel.
- ◆ Kan även användas på trätytor.
- ◆ Rekommenderas speciellt för målning på plats av broar, utvändiga ytor av cisterner, stålstommar och andra stålkonstruktioner.

TEKNISKA DATA

Volymtorrhalt 52 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
Vikttorrhalt 67 ± 2 vikt-%.
Densitet 1,1 - 1,2 g/cm³ beroende på kulör.
Produktkod 610 - serien.

Skiktjocklekar och teoretisk sträckförmåga

Filmtjocklek		Teoretisk sträckförmåga
våt	torr	
80 µm	40 µm	13,0 m ² /l
115 µm	60 µm	8,7 m ² /l

Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.

Torktider

Torrfilmtjocklek 50 µm	+ 10 °C	+ 23 °C	+ 35 °C
Dammtorr	6 h	3 h	2 h
Klibbfri	10 h	6 h	4 h
Övermålningsbar	48 h	24 h	16 h

Tork- och övermålningstider beror på filmtjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.

Förtunning Rengöring av arbetsredskap Glans Kulörer

Förtunning 1054 (långsam) eller Förtunning 1006 (snabb).
Förtunning 1054 eller Förtunning 1006.

Blank.
RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA och SYMPHONY kulörer.
TEMASPEED nyansering.

TEMALAC AB 70

BRUKSANVISNING

Förbehandling	<u>Grundmålade ytor:</u> Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionsvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4) Observera primerns övermålnings tid.
Grundmålning	TEMAPRIME AB, TEMAPRIME EE, TEMAPRIME EUR, TEMAPRIME GF, TEMAPRIME ML och FONTECRYL 10.
Täckfärg	TEMALAC AB 70. OBS! Vid övermålning av TEMAPRIME GF, TEMAPRIME ML, TEMAPRIME EUR och TEMAPRIME EE rekommenderas Förtunning 1006.
Appliceringsförhållanden	Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över dagpunkten.
Applicering	Sprutmålning högtryck eller konventionell och penselstrykning. Blanda färgen noggrant före applicering. Vid konventionell sprutning förtunnas färgen 20-25 % och vid högtryckssprutning 0-15 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,015", trycket 120 – 160 bar. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
VOC	Mängden flyktiga organiska komponenter 400 g/liter färg. Maximalt VOC innehåll (spädd 25 volym%) är 496 g/liter.
SKYDDSFÖRESKRIFTER	Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Coatings AB.

Enbart för yrkesbruk.