

Erstatter 24.10.2008

Dato: 03.12.2008

Casco Contact

3880

Casco Contact er et neoprenbasert dispersjonslim for liming av gulvmateriale, 1 mm veggvinyl, naturkork, gummi, lær, papp, plast, styrenskum, tekstil m.m.

TEKNISKE DATA

Produkttype	Neoprenbasert dispersjonslim.
Egenvekt	Ca. 1032 kg/m ³ .
Løsningsmiddel	Vann.
Tørrestoff	50%

HELSE OG MILJØ

Brannfare	Ikke brannfarlig.
Helsefare	Ikke helseskadelig.

ØVRIGE DATA

Påføringstemperatur	Minst 18° C.
Redskap	Slett sparkel, rulle eller pensel.
Forbruk	1 liter til 4 m ² påført 2-sidig.
Rengjøring	Vann. Tørket lim med bensin eller tørr klut.
Vann- og alkaliebestandighet	God.
Frostbestandighet	Tåler ikke nedkjøling under 0° C.
Ventetid	45 minutter, eller til limet er helt tørt.
Monteringstid	Ca. 4 timer.
Lagringstid	1 år i lukket emballasje. Tåler ikke frost.
Emballasje	0,3, 1 og 5 Itr.

BRUKSANVISNING

Underlag

Flatene må være rene og tørre. Porøse sugende underlag grunnes med fortynnet Contact som får tørke natten over.

Påføring

Påfør lim på begge flater. La limet tørke helt før sammenlegging - minst 45 minutter eller gjerne opp til 4 timer alt etter temperatur og luftfuktighet. Legg sammen og press med størst mulig trykk et par sekunder. Tilpassingen må være nøyte, da limet "hugger" med en gang. Søl av lim fjernes straks med en fuktig klut. Tørket lim gnies bort med en tørr klut eller løses opp med bensin.