

# Produktinformasjon



Erstatter: 23.12.2004

Dato: 20.07.2005



## PU-Kontaktlim

3837

<b>Beskrivelse</b>	Polyurethanbasert kontaktlim.
<b>Bruksområde</b>	PU Kontaktlim brukes til liming av myk PVC, naturgummi, lær, tre, tekstil, presenninger, osv..
<b>Produktegenskaper</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lettflytende konsistens</li><li>• Hurtigtørkende</li><li>• Kort ventetid</li><li>• Høy styrke</li><li>• God varmebestandighet</li></ul>

### TEKNISKE DATA

<b>Basis</b>	Poyurethan
<b>Egenvekt</b>	Ca. 850 kg/m <sup>3</sup>
<b>Konsistens</b>	Lettflytende
<b>Tørrstoff</b>	Ca. 20 %
<b>Farge</b>	Gul
<b>Forbruk</b>	4-6 m <sup>2</sup> /ltr.
<b>Ventetid</b>	Ca. 10 min. avhengig av limmengde, temperatur og materialene
<b>Åpen tid</b>	Ca. 20 min. avhengig av limmengde, temperatur og mataerialene
<b>Arbeidstemperatur</b>	Ikke under + 10°C
<b>Temperaturbestandighet</b>	-30°C til + 70°C
<b>Lagringstid</b>	1 år i tett, lukket emballasje v/+10°C til + 30°C
<b>Emballasje</b>	1 liter
<b>Supplerende produkter</b>	Kontaktlim Fortynner 3835

### HELSE OG MILJØ

<b>Brannfare</b>	Meget brannfarlig.
<b>Helsefare</b>	Lokalirriterende. Helseskadelig. Farlig å innånde. <b>Oppbevares utilgjengelig for barn!</b> Se også våre <b>HMS-datablad</b>

Informasjonen er basert på laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring. Opplysningene er gitt for å hjelpe den aktuelle bruker å finne den optimale arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale påvirkninger.

Vi kan kun ta ansvar for kvaliteten på våre produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale testing og kontinuerlig kontroll.



**Akzo Nobel Dekorativ AS**  
Casco

Postboks 565 1411 Kolbotn  
Kundeservice 66 81 94 00  
Downloaded via [www.casco.no](http://www.casco.no)

**BRUKSANVISNING**

- Vedheft** Limer polyetylen, polypropylen og teflon. Må ikke brukes til polystyrenskum.
- Forbehandling** Flatene skal være rene, tørre og fri for fett, olje og støv. Sliping og/eller avfetting med et løsningsmiddel anbefales.  
**Obs!** Mykgjorte PVC-materialer må ikke renses i tynner eller slipes.
- Påføring** Med fintannet sparkel eller pensel i et jevnt sjikt på begge flater.
- Montering** Når limet er fingertørt (løsningsmiddelet skal være fordampet), legges flatene sammen med størst mulig presstrykk. Montér flatene nøyaktig, da limet binder øyeblikkelig og ikke gir mulighet for korreksjon av plasseringen.
- Rengjøring** God renslighet bør overholdes. Unngå hud- og øyekontakt. Sørg for god ventilasjon. Unngå åpen ild. Lim på huden fjernes med såpe og vann eller evt. et hudrensemiddel . Verktøy rengjøres med Kontaktlim Tynner 3835. Herdet lim fjernes mekanisk.

Informasjonen er basert på laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring. Opplysningene er gitt for å hjelpe den aktuelle bruker å finne den optimale arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale påvirkninger.

Vi kan kun ta ansvar for kvaliteten på våre produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale testing og kontinuerlig kontroll.



**Akzo Nobel Dekorativ AS**  
Casco

Postboks 565 1411 Kolbotn  
Kundeservice 66 81 94 00  
Downloaded via [www.casco.no](http://www.casco.no)