

## TEMAPRIME EUR

**PRODUKTTYP** Snabbtorkande, rostskyddspigmenterad alkydgrundfärg.

### PRODUKTEGENSKAPER OCH ANVÄNDNINGSMÅL

- ◆ Används som grundfärg i alkydsystem för stålytor.
- ◆ Idealisk för maskinverkstäder och målerier med snabb produktionscykel.
- ◆ Rekommenderas för stålstommar, jordbruksmaskiner och annan maskinutrustning.
- ◆ Kan även användas som enda skikt på stålytor inomhus i torra lokaler.

### TEKNISKA DATA

**Volymtorrhalt** 51 ± 2 volym-%. (ISO 3233)  
**Vikttorrhalt** 70 ± 2 vikt-%.  
**Densitet** 1,3 g/cm<sup>3</sup>  
**Produktkod** 186-s.

### Skiktjocklekar och teoretisk sträckförmåga

	Filmtjocklek		Teoretisk sträckförmåga
	våt	torr	
appliceringsintervall	80 - 120 µm	40 - 60 µm	12,7 - 8,5 m <sup>2</sup> /l
normal	100 µm	50 µm	10,6 m <sup>2</sup> /l

Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.

### Torktider

Torrfilmtjocklek 50 µm	+ 10 °C	+ 23 °C	+ 35 °C
Dammtorr	40 min	20 min	10 min
Klibbfri	1½ h	40 min	30 min
Övermålningsbar	1½ h	40 min	30 min

Tork- och övermålningstider beror på skiktjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxling.

### Förtunning Rengöring av arbetsredskap Glans Kulörer

Förtunning 1006 eller förtunning 1067.  
Förtunning 1006.

Matt.  
Rödbrun (TVT 4000), grå (TVT 4001). TEMASPEED nyansering.

# TEMAPRIME EUR

## BRUKSANVISNING

<b>Förbehandling</b>	<p><u>Förberedande rengöring:</u> Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).</p> <p><u>Stålytor:</u> Blästra stålytorna rena till minst Sa 2. När endast små skador skall repareras är rengöring genom stålborstning eller slipning till St 2 tillräckligt. (ISO 8501-1) Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.</p> <p><u>Grundmålade ytor:</u> Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)</p>
<b>Grundmålning</b>	TEMAPRIME EUR.
<b>Täckfärg</b>	TEMALAC, FONTECRYL och FONTELAC.
<b>Appliceringsförhållanden</b>	Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga +5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över dagpunkten.
<b>Applicering</b>	Sprutmålning eller penselstrykning. Blanda färgen noggrant före applicering. Vid högtryckssprutning förtunnas färgen 0-25 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,015", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
<b>VOC</b>	Mängden flyktiga organiska komponenter 440 g/liter färg. VOC innehåll när produkten är förtunnad 15 volym % är 495 g/liter färg.
<b>SKYDDSFÖRESKRIFTER</b>	Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Coatings AB.

**Enbart för yrkesbruk.**