



## GENERELL INFORMATION

<b>Typ av produkt</b>	Vattenburen Pigmenterat Primer
<b>Användningsområde</b>	Utvändiga snickerier
<b>Ytterligare information</b>	Underhåll: Alla skador som uppkommer under transport eller montering skall lagas direkt för att undvika fuktskador. Generellt skall produkten underhållas då ytan visa tecken på nedbrytning. Trädetaljerna skall vara torra (max. 15 % fuktkvot). Kräver omsorgsfull omrörning före användning.
<b>Anmärkningar</b>	Aqua Primer 205 är tixotropisk med bra vattenfrånstötande egenskaper samt reducerar risken för missfärgning från kvistar och hartsrika områden.

## PRODUKTEGENSKAPER

<b>Bindemedel</b>	Akrylat
<b>Torrhalt</b>	Ca. 51 % (vikt) Ca. 37 % (volym)
<b>Leveransviskositet</b>	Ca. 3000-3600 mPas Brookfield LV # 4/60 @ 23 °C
<b>Densitet</b>	Ca. 1,25 kg/l
<b>Förtunning</b>	Vatten, 0-10 % beroende på appliceringsmetod.
<b>Lagringstid</b>	12 månader i öppnad original förpackning. När hållbarhetstiden gått ut kontakta våra tekniker för värdering om produkten går att använda.
<b>Lagringsförhållande</b>	Mellan 15 och 25 °C under rena och torra förhållanden. Förvaras frostfritt.

## APPLICERING

<b>Metoder</b>	Sprutning
<b>Appliceringsviskositet</b>	80-100 sec DIN kopp 4 @ 23 °C
<b>Appliceringsmängd</b>	Ca. 150-175 µm våt film
<b>Rengöring</b>	Makzoclean 8500-070001, därefter rengöring med vatten.
<b>Tomemballage</b>	Deponeras enligt lokala föreskrifter.



## TORKFÖRHÅLLANDE

**Termisk Tork**                      **Temperatur (°C)** **20**                      **40**

**Tid till (min)**

Hanterbar                      90                      45

Ska torkas vid minst 20°C. För att uppnå bra tidig vattenbeständighet rekommenderas torking vid 25-30°C.

Ovan angivna torktider gäller under förutsättning att luftväxlingen och den relativa luftfuktigheten är så anpassad att vattnet successivt bortföres och inte hindrar hårdningen.

**Ytterligare  
torkinformation**

En god ventilation krävs vid torkning av vattenburna produkter. Torkningen beror på olika förhållande såsom appliceringsmetod, applicerad mängd, tid etc. Kontakta våra tekniker för ytterligare information rörande torkförhållanden.

## FILMEGENSKAPER

**Kulör**                                      White

## HÄLSA, SÄKERHET & MILJÖ

**HSE Information**                      Se Säkerhetsdatablad för ytterligare information.

## DISCLAIMER

Endast för industriellt bruk. Den tekniska information och de användningsförslag som lämnas i detta datablad baseras på AkzoNobels forskning och erfarenhet och kan enligt AkzoNobels bedömning anses tillförlitlig men AkzoNobel lämnar ingen garanti vad avser denna information och dessa förslag. Bl a av den anledningen att AkzoNobel inte har någon kontroll över hur produkterna transporteras, lagras, hanteras, används och appliceras är det kundens ansvar att själv avgöra om produkten är lämpad för avsett ändamål. Detta datablad ersätter tidigare versioner. AkzoNobels allmänna försäljningsvillkor gäller alltid om inte AkzoNobel i ett speciellt fall och skriftligen gått med på annat.