

TEMAZINC EE

PRODUKTTYP Enkomponent, zinkrik färg.

PRODUKTEGENSKAPER OCH ANVÄNDNINGSMÅL

- ◆ Ger stålkonstruktionen ett katodiskt skydd.
- ◆ Används som grundfärg för stålytor utsatta för atmosfärisk påfrestning.
- ◆ Kan användas som enda skikt på ytor utomhus.
- ◆ Lämplig som bättringsfärg för skador på zinkgrundade stålytor.

TEKNISKA DATA

Torrhalt 56 ± 2 volym %.
Densitet 2,7 g/cm³.
Produktkod 008 7395

Skiktjocklekar och teoretisk sträckförmåga

	Filmtjocklek		Teoretisk sträckförmåga
	våt	torr	
appliceringsintervall	55 - 90 µm	30 - 50 µm	18,2 - 11,1 m ² /l
normal	70 µm	40 µm	14,7 m ² /l

Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.

Torktider

Filmtjocklek 40 µm	+ 10 °C	+ 23 °C	+ 35 °C
Dammtorr	30 min	15 min	15 min
Klibbfri	3 h	1,5 h	1 h
Övermålningsbar	12 h	6 h	3 h

Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.

Förtunning Rengöring av arbetsredskap Glans Kulör

Förtunning 1006.
Förtunning 1006.

Matt.
Grå.

TEMAZINC EE

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

Stålytor: Blästras till Sa2 ½. (ISO 8501-1)

Täckfärg

TEMANYL MS PRIMER, TEMAPRIME EE, FONTECRYL 10.

Appliceringsförhållanden

Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över dagpunkten.

Applicering

Doppmålning, sprutmålning eller penselstrykning. Blanda färgen noggrant före applicering. Beroende på appliceringsteknik kan färgen förtunnas 0 - 10 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,015" - 0,021". Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.

VOC

Mängden flyktiga organiska komponenter 385 g/l färg.
Maximalt VOC innehåll (spädd 10 volym%) är 417 g/liter.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas.

Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Coatings AB.

Enbart för yrkesbruk.